



## 39000G Industrial Gear Oil 460

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024



### Popis

Tento minerálny priemyselný prevodový olej 460 bol špeciálne vyvinutý na použitie v uzavretých prevodovkách vybavených rovními, špirálovými, kuželovými a šnekovými prevodovkami.

### Podľa špecifikácií

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
-----------	-------	---------------------	-------------------

### Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.905	kg/l
Viskozita	ISO VG 460	
Kinematická viskozita pri 40°C	434	mm <sup>2</sup> /s
Kinematická viskozita pri 100°C	27.6	mm <sup>2</sup> /s
Index viskozity	88	
Bod vzplanutia COC	260	°C
Bod tečenia	-18	°C
Celkové číslo kyselín	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.